ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

PE-AB 50035 - 4250035

Descrição do produto

Produto destinado para aplicação em filmes e chapas de baixa espessura. Evita a adesão entre superfícies não afeta na impressão e não é migratório e afeta minimamente as propriedades óticas.
Dosagem recomendada : 3,0 - 8,0%
Resina Base: PEBD
Observação: indicado para filmes técnicos as dosagens devem ser monitoradas de acordo com as propriedades requeridas no produto final, casos onde a formulação final tenha alto teor de EVA sugere-se testes prévios.

Características Típicas do Produto

Propriedades	Métodos de teste	Limites de tolerância
Agente ativo		Antibloqueio
Densidade Aparente	ASTM D 1895, IT-PDE-045	0,50 a 0,55 g/cm3
Estabilidade Térmica	DIN 53772, IT-PDE-009	Máx. 220 °C
Índice de fluidez da resina veículo	ASTM D1238; IT-PDE-025	5,0 a 8,0 g/10min

Características Monitoradas

Propriedades	Métodos de teste	Limites de tolerância
Dispersão (1)	P-PR-2909	D
Estado de Fornecimento	P-PR-2907	Grânulos uniformes e isentos de contaminação
Teor de cinzas	ASTM D5630, IT-PDE-012	12,0 a 14,0

Requisitos Regulatórios

Legislações / Normas	Limite de Aplicação
ANVISA 105/99 (RDC 17/08, 52/10, 56/12)	SEM RESTRIÇÕES
FDA 21 CFR	Até 40,0% de aplicação do masterbatch
Isento de metais pesados	
MERCOSUL (GMC 02/12, 15/10, 32/07)	SEM RESTRIÇÕES

(1) Método Cromex - Consultar a assistência técnica.

Motivo da revisão: Inclusão de propriedades técnicas
Rev. 11 Data: 13.11.2010
A Cromex não utiliza substâncias depreciadoras de ozônio, compostos orgânicos voláteis, asbestos, TAA e ITX como matérias-primas na produção dos concentrados de cor / aditivos.
Este documento foi emitido em 01.10.2014 por meio eletrônico e é valido sem assinatura.

As informações aqui contidas se baseiam em dados técnicos disponíveis e testados pela Cromex. Considerando as características peculiares de cada evento ou situação, estas informações devem ser usadas, exclusivamente, por pessoas com qualificações técnicas específicas, assumindo o resultado a seu próprio risco. Como as condições de uso estão fora de nosso controle, não concedemos garantias, explícitas ou implícitas nem assumimos qualquer responsabilidade pelo uso dessas informações.

CROMEX S/A – Unidade São Paulo
Av. Professor Celestino Bourroul, 273 • Limão
São Paulo • SP • CEP: 02710-000
INTERNATIONAL CALLS - Phone: (55 11) 3856.1087

CROMEX S/A – Unidade Bahia
Av. Periférica I, 4312 – Parte A • Centro Ind. Aratu
Simões Filho • BA • CEP: 43700-000

Tel.: (55 11) 3856.1000 • Fax: (55 11) 3966.6973