



PE-CI 23422 - 1423422

Descrição do produto

Produto destinado : Coloração para resinas termoplásticas.

Dosagem recomendada : 2,0%

Concentrado de Pigmentos inorgânicos

Características Típicas do Produto

Propriedades	Métodos de teste	Limites de tolerância
Estabilidade Térmica	DIN 53772, IT-PDE-009	Máx. 220 °C
Resistência à Migração (escala 1 a 5)	DIN 53775 3	5
Solidez à Luz (escala 1 a 8)	DIN 53388	8

Características Monitoradas

Propriedades	Métodos de teste	Limites de tolerância
Estado de Fornecimento	P-PR-2907	Granulos uniformes e isentos de contaminação
Tonalidade	IT-PDE-061	Gráfico DE <= 0,5.

Requisitos Regulatórios

Legislações / Normas	Limite de Aplicação
ANVISA 105/99 (RDC 17/08, 52/10, 56/12)	Sem restrições
MERCOSUL (GMC 02/12, 15/10, 32/07)	Sem restrições

Rev. 1 Data: 17.02.2006

A Cromex não utiliza substâncias depreciadoras de ozônio, compostos orgânicos voláteis, asbestos, TAA e ITX como matérias-primas na produção dos concentrados de cor / aditivos.

Este documento foi emitido em 01.10.2014 por meio eletrônico e é valido sem assinatura.

As informações aqui contidas se baseiam em dados técnicos disponíveis e testados pela Cromex. Considerando as características peculiares de cada evento ou situação, estas informações devem ser usadas, exclusivamente, por pessoas com qualificações técnicas específicas, assumindo o resultado a seu próprio risco. Como as condições de uso estão fora de nosso controle, não concedemos garantias, explícitas ou implícitas nem assumimos qualquer responsabilidade pelo uso dessas informações.