

## FICHA TÉCNICA

- **Embalagem** ----> 3,4Kg/1,8L
- **Cobertura por Embalagem** ----> 1.966 cm<sup>3</sup>
- **Tempo de Cura** ----> 18h @ 26°  
24h @ 21°  
36h @ 18°  
54h @ 15°
- **Resistência à Compressão** ----> 1.366 kg/cm<sup>2</sup> (19.000 psi)
- **Tensão de Ruptura à Tração** ----> 349 kg/cm<sup>2</sup>
- **Módulo de Elasticidade** ----> 575 kg/cm<sup>2</sup>
- **Validade: 2 anos da data de fabricação (Estocado em local apropriado)**



**PT Polymer Technologies**

**Chockfast**  
Shipbuilding & Repair Products

**Permite calços de 12mm a 50mm**