

FICHA TÉCNICA

- **Embalagem (94Kg)** ----> { 4 sacos de Agregado/20Kg
1 balde de Resina/11Kg
1 frasco de Catalizador/3Kg
- **Cobertura por Embalagem** ----> 45.308 cm³
- **Tempo de Cura** ----> 18h @ 32°
24h @ 27°
36h @ 21°
54h @ 16°
- **Resistência à Compressão** ----> 1.072 kg/cm² (15.250 psi)
- **Tensão de Ruptura à Tração** ----> 133 kg/cm²
- **Módulo de Elasticidade** ----> 283 kg/cm²

